

NBR 1532 60 N BIANCA

Beschreibung:

- NBR-Qualität, weiß
- konform gemäß EU RE1935 und D.M. 21/03/1973
- ölbeständig



Eigenschaften:

Härte	[ShoreA]	ISO 7619-1	60 ±5
Reißfestigkeit	[N/mm²]	ISO 37-1	≥ 9
Reißdehnung	[%]	ISO 37-1	≥ 400
Weiterreißwiderstand	[N/mm]	ISO 34 C	≥ 22
Dichte	[g/cm³]	ISO 2781	1,30 ±0,03

entspricht WDK-Leitlinie 2201 v. 10/2020

Weitere Eigenschaften:

Alterung in Luft	ASTM D573	72h / 70°C	Δ Härte [ShA]	≤ 8
			Δ Festigkeit [%]	≤ -20
			Δ Dehnung [%]	≤ -40
			Δ Volumen [%]	
Alterung in IRM 901	ASTMD471	72h / 100°C	Δ Härte [ShA]	≤ 10
			Δ Volumen [%]	≤ -10
Alterung in IRM 903	ASTMD471	72h / 100°C	Δ Härte [ShA]	≤ -10
			Δ Volumen [%]	≤ +10

Temperaturbereich				
in Luft	ISO 188	[°C]	min: -20	max: +100
in Öl	ISO 1817	[°C]		max: +100
in Wasser	ISO 1817	[°C]		max: +90

Beständigkeiten:

Elastizität	gut beständig
Druck	gut beständig
Abrieb	beständig
Flamme	beständig
Kraftstoff	gut beständig
Ozon	beständig

Wichtige Hinweise:

Dieses technische Datenblatt wurde gewissenhaft ausgestellt und ist das Ergebnis von mehreren, in unserem Labor durchgeführten Prüfungen nach verschiedenen Normen.

Wir versichern nicht, dass dieselben Prüfungen in anderen Laboren durchgeführt, bei den gleichen Bedingungen, gleiche Ergebnisse ergeben können.

Es obliegt dem Anwender, die Materialauswahl in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seinen beabsichtigten Einsatzzweck zu ermitteln.

Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

TOVO Gomma S.R.L
Datum: 05/09/2017
Vers: 001

Ihr Ansprechpartner in Deutschland:
TRIWES INDUSTRIEPRODUKTE GmbH
www.triwes.de E-Mail: info@triwes.de
Tel.: +49 (0)731 60272-880